

Technický list

HRANIFIX

Kontaktní lepidlo s vysokou pevností lepeného spoje

Možnosti použití: Hranifix je kontaktní lepidlo vhodné pro lepení dřeva, dřevotřískových desek, MDF, DTD, HPL, polyuretanové pěny, lepenky, většiny plastů, ABS, hliníkových plechů a většiny kovů, PVC podlahových krytin a dalších materiálů.

Technické údaje:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Obsah sušiny [%]: | 38 - 42% |
| Hustota [g/cm ³]: | 0.83 - 0.90 (při 130°C); 1,3 (při 20°C) |
| Vzhled: | Bezbarvý (500 ml, 17 kg) nebo červený (51 kg) |
| Výtěžnost: | 15 m ² /kg (záleží na lepeném materiálu) |

Vlastnosti: Jednoduchá aplikace, bezúdržbový systém, slepení materiálů během pár minut, vynikající pevnost spoje, extrémně vysoká teplotní stabilita (130°C), bez zápachu, vysoký obsah sušiny – nízký obsah rozpouštědel, stálý, voděodolný.

Aplikace: Lepené plochy musí být před aplikací lepidla čisté, suché, bez mastnoty a prachu. Veškeré lepené materiály musí mít pokojovou teplotu (15 – 25°C). Před aplikací lepidlo řádně promíchejte. Lepidlo naneste na obě lepené plochy, aplikujte ze vzdálenosti 15 – 25 cm od povrchu lepeného materiálu. Ideálního spoje bude dosaženo při pokrytí 80 – 100% povrchu tenkou rovnoměrnou vrstvou lepidla. Při optimálním nánosu bude lepidlo na povrchu vytvářet povlak připomínající pavučinu, vyvarujte se nánosu příliš silné vrstvy, aby se lepidlo nerozlévalo. Po nanesení vrstvy nechte lepidlo cca 3 minuty odvětrat (lepidlo je na dotek suché), po odpaření rozpouštědla přiložte povrchy k sobě a silně přitlačte, popřípadě zalisujte. U porézních materiálů je možné po odvětrání nanést druhou vrstvu, která zvýší pevnost spoje.

Čištění: Hraniclean 01 Čistič nábytkových dílců

Skladování: Skladujte pouze v originálních obalech v suchých, chladných a dobře větraných prostorech. Podlaha skladovacích prostor musí být nepropustná, odolná vůči rozpouštědlům.

Balení: 500 ml, 17 kg, 51 kg

Příslušenství: K 17 a 51 kg balení je k dispozici tlaková hadice o délce 3,6m a aplikační pistole.

Transport: Hranifix Spray 500 ml - UN 1950 aerosoly hořlavé 2.1; Hranifix 17 kg, 51 kg - UN 3501, aerosoly hořlavé 2.1.

Třída nebezpečnosti: Nádobka je pod tlakem, nevystavujte přímému slunečnímu záření, ani teplotám nad 50°C, vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně, ani na žhavé předměty. Pouze pro odborné – průmyslové použití.

Upozornění: Před použitím ve výrobě je nutné provést vlastní testy a otestovat všechny podklady určené k lepení. Je odpovědností uživatele zajistit vhodnost lepidla k danému podkladu.